DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2002 EPO. All rts. reserv.

9452247

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 2211428 A? 900822 <No. of Patents: 001>

ACTIVE MATRIX SUBSTRATE FOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE (English)

Patent Assignee: NIPPON ELECTRIC CO

Author (Inventor): SAKAMOTO MIKIO; SUMIYOSHI KEN

IPC: *G02F-001/136; G09F-009/30; H01L-021/312; H01L-029/784

Derwent WPI Acc No: G 90-300768 JAPIO Reference No: 140508P000038

Language of Document: Japanese Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 2211428 A2 900822 JP 8934022 A 890213 (BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date): JP 8934022 A 890213

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

Image available 03235928

ACTIVE MATRIX SUBSTRATE FOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

PUB. NO.:

02-211428 [JP 2211428 A]

PUBLISHED:

August 22, 1990 (19900822)

INVENTOR(s): SAKAMOTO MIKIO

SUMIYOSHI KEN

APPLICANT(s): NEC CORP [000423] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.:

01-034022 [JP 8934022]

FILED:

February 13, 1989 (19890213)

INTL CLASS: [5] G02F-001/136; G09F-009/30; H01L-021/312; H01L-029/784

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 42.2

(ELECTRONICS -- Solid State Components); 44.9 (COMMUNICATION

-- Other)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS); R044 (CHEMISTRY -- Photosensitive

Resins); R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors, MOS); R119 (CHEMISTRY -- Heat Resistant

Resins)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 1128, Vol. 14, No. 508, Pg. 38,

November 07, 1990 (19901107)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain the active matrix substrate which allows good liquid crystal display at a high yield by providing a transparent insulating flat film over the entire surface of the substrate.

CONSTITUTION: Active elements consisting of P-Si semiconductor layers 104 and display electrodes 110 thereof as well as matrix wirings, etc., are formed on a glass substrate 101. For example, a coating material film of 1 2.mu.m thickness consisting of a silicon dioxide system is applied by spin coating over the entire surface of the substrate and is calcined to flattening film 111; thereafter, the surface is rubbed to form an film 112. Steep steps by the wirings, etc., are, therefore, made into the flat surface and the good liquid crystal display is enabled by the smooth oriented film 112. Since the need for strong rubbing is eliminated, the substrate of the high yield having no defects is obtained

19日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

母公開特許公報(A) 平2-211428

Solnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成2年(1990)8月22日

G 02 F 1/136 G 09 F 9/30 H 01 L 21/312

29/784

5 0 0 3 3 8

7370-2H 6422-5C

6810-5F

8624-5F H 01 L 29/78

311 A

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

60発明の名称

液晶表示装置用アクティブマトリクス基板

 \mathbf{B}

②特 顧 平1-34022

②出 願 平1(1989)2月13日

切発 明 者

本 幹 雄

東京都港区芝 5 丁目33番 1号 日

日本電気株式会社内

②発明者 住 吉

ब्रा

東京都港区芝 5 丁目33番 1 号

日本電気株式会社内

命出 顕 人

日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目7番1号

砂代 理 人 弁理士 内 原 晋

坂

明報書

発明の名称

液晶表示装置用アクティブマトリクス基板

特許請求の範囲

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、薄膜半導体を用いたアクティブ素子 を有する液晶表示装置用アクティブマトリクス基 板に関する。

〔従来の技術〕

アクティブ素子のチャネル領域となる薄膜半導体材料としては、主にアモルファスシリコン(aーSi)やポリシリコン(pーSi)が使用されている。aーSiは、低温で膜形成が可能な事から安値なガラス基板を使用でき、最近の多くのポケット

特開平2-211428 (2)

型液晶テレビ等に応用されている。p-Siは、a-Siより移動皮が大きく、また単結晶シリコン、a-Siに比べ極端に光感皮が鈍く、つまり光に対し非常に安定な、高性能アクティブ素子を実現できる。このため次類高無温液晶表示能置等への流用が関待されているが、まだ安価なガラス基板が使える程の低温で、個便に大面積形成が可能な技術が熟成していないのが現状である。

この様なPーSiを用いたアクティブ案子を形成する方法として通常のシリコンICやし方法の口とスを利用する方法が口とスを利用する高温PーSiプロとスを利用する高温を対象を見るのでは、この様名の事態を単結晶シリコンを変更が変更を見られた。この中で後者の単結晶シリコンを表現を表現を表現を重要により、光入射のあるアクティブストリクスをPーSiで形成しアクティブマトリクス基をPーSiで形成しアクティブマトリクス基をデジェンとであるアクティブマトリクス基をデジェンとであるティブマトリクス液晶表示装置およびその製造

法」の明細書中に述べられている。この発明によ れば、第2団に示す際に例えば透明ガラス基督 201上にエポキシまたはポリイミド等の透明な 接着層202によりアクティブ素子が形成された デバイス層を接着し、アクティブマトリクス基準 を構成している。このデバイス層の詳細は以下の 通りである。第2図には示されていないが、単 結晶シリコン基復上に、過常のシリコンIC, LSIプロセスを用い例えば二酸化シリコンから なる無酸化絶縁膜203を形成し、この絶縁膜上 に島状のp-51半帯休用204をマトリクス状に 配列形成した後、ゲート絶縁展205。ゲート電 低206を順次p-51半導体層204上にパター ン形成する。次に、例えばイオン注入等によりソ ース、ドレイン伝統をp-51半等体層204に形 成した後、配施分離用絶縁膜207を形成し、こ の配線分離用絶縁展207にコンタクトホールを あけ、例えばアルミ配線で信号配線用のドレイン 配載208,ソースコンタクト209をパターン 形成し、TFTとする。表示電板210は例えば

ITOからなる透明電板で、ソースコンタクト 209と接続されて配線分離用絶縁関上に形成さ れる。この場合、特にソースコンタクトは無くて かまわないが、例えば厚さ500A程度の表示電 種210だけでは例えば温常輝さが3000人以 上のコンタクトホールを通じてソース領域との接 親の信頼性が無くなる。最後に、この単結晶シリ コン基板を裏面から選択ポリッシングにより熟蔵 化絶縁膜203まで研磨し、浮膜のデバイス層と している。周辺駆動回路まで含めたアクティブマ トリクス基板の模式的平面図を第3図に示す。例 えばゲート電極206を水平配線、ドレイン配線 208を垂直配載とするマトリクス配載とp-5i TFT303および表示電極210で各々分離さ れた面素とから形成されたアクティブマトリクス 素子部の周囲に、周辺駆動団路である例えば単結 晶シリコントランジスタで構成された走査監飾団 勝301、信号駆動団路302が設置されてい る。以上の機にして形成されたアクティブマトリ クス高板上に液晶配向膜211を少なくとも表示

電極210上全面に形成し、例えばITOからなる透明性対向電極212が透明ガラス基板201 全面に形成された対向基板とで、例えばTN型液晶213をはさむ事により液晶表示装置が完成される。

〔発明が解決しようとする叢題〕

とて被議配向膜211を形成するだけ、 を形成するが表もで、 を変数が表もで、 を変数が表もで、 のののので、 のので、 のので、 を変数であるが、 のので、 のので、 を変数で、 のので、 を変数で、 のので、 を変数で、 のので、 を変数で、 のので、 を変数で、 を変数をで、 を変数をで、 を変数をで、 を変数をで、 を変数で、 を変数をで、 を変数で、 を変数

特開平2-211428(3)

グしたい表示電極210上は無配向となってしまう。また表示電極210上を良好な配向談とするため摩擦力を強くしたりすると、TFTに損傷をからかれない。以上の様に世来例において配向談 211形成のラピング時において配向談 不良をおこしたり、またTFTに損傷を与えたりする歩留りの悪い構造であった。以上の課題は、石英基板上に直接p-\$iTFTを形成したアクティブマトリクス基板においても同様である。

本発明の目的は、この様な従来の欠点を取り除 き、高歩智りで高性能な液晶表示装置用アクティ ブマトリクス基板を提供する事にある。

〔課題を解決するための手段〕

上記目的を速成するためには、本発明の液晶表示装置用アクティブマトリクス基板は、絶縁性基板上に、マトリクス状に形成された薄膜半導体アクティブ素子、該アクティブ素子に1対1に接続された表示電極、該表示電極に前記アクティブ素子を通じ信号を制御および印加するためのマトリクス配線を少なくとも構成された液晶表示装置用

アクティブマトリクス基板において、 該液晶表示 装置用アクティブマトリクス基板全面に透明の能 緑性平坦化膜を設置したものである。

(実施例)

. 以下、デバイス層について詳細に説明する。図示されていないが単結晶シリコン基板上に無酸化法やCVD法等により例えば二酸化シリコンの絶経膜103を形成する。厚さは特に限定は無いが後で述べるデバイス層を形成するための研密精

度から1000人以上が望ましい。この絶縁度 103上に例えばCVD法によりp-Si半導体層 104を薫着し、マトリクス状の各面素毎のTF Tチャネル領域となる様に島状にパターン化す る。続いてp-タi半導体層104上に例えば熱酸 化による二酸化シリコンからなるゲート絶縁震 105.pーSiゲート電板106を通常のシリコ ンICのMOSFETと同等なプロセスで順次形 成、パターン化する。p-Siゲート電極106は そのままマトリクス配線の例えば水平配線を形成 し、pーSiTFTの開閉網券を行なう。pーSi半 準体層104にソース。ドレイン領域を形成す る例えばイオン注入を行なった後、ゲート電極 106と後のアルミ配線を分離する配線分離用絶 経膜107を形成し、ソース、ドレイン領域に相 当する部分にコンタクトホールをあける。絶縁膜 107の上に厚さ1μm程度のアルミニウム膜 全面蒸着後、信号印加配線となるドレイン配線 108およびソースコンタクト109にパターン 化する。その後、ソースコンタクト109のアル

ミニウムと接続された例えばITOからなる透明 の表示電極110を形成し各面素毎にパターン分 崖する。この時表示電極110は、ドレイン配施 108、ソースコンタクト109アルミ蒸着前に 形成しておいてもかまわない。またソースコンタ クト109のアルミニウムは特に必要としない事 は従来例に述べた通りである。次に、少なくとも マトリクス状に形成された画素全面に、例えば二 酸化シリコン系盤布膜材料(商品名:東京応化製 OCD)あるいはアリカル系樹脂被膜材料(商品 名:日本合成ゴム製JSS-451) 等を1μm ~2 µ m 程度スピンコートで塗布し焼成する事に より平坦化膜111を形成する。最後に、従来例 で述べた様に選択ポリッシングを用い、絶縁膜 .103が露出するまで単結晶シリコン基板を裏面 より研磨し、デバイス層が完成する。平坦化膜 111は、単結晶シリコン基板研磨後のアクティ ブマトリクス基板上に形成する方法でもかまわな **41**.

以上の様にして形成された本実施例のアクティ

特開手2-211428 (4)

プマトリクス基板においては、平坦化膜によって、マトリクス配線等による1μm程度の改差が例えば 0.1~0.2μm程度に軽減される。またマトリクス配線等による改差はフォトリソグラフィにより急峻であるが、平坦化県111ではなめらかな改差の構造となっている。

%以上信号電圧が印加される。このため特に問題は生じないが、できれば平坦化膜111対料の構電率は、高いものを選ぶ方が好ましい。こういった材料には、例えば強誘電性のPL2T系統布材料(商品名:高純度化学製アルコラード)等が有効である。 尚、本実施例では、周辺駆動団路を単結晶シリ

原比、液晶:平坦化膜=5:1で液晶の方に80

尚、本実施例では、周辺駆動回路を単結品シリコン基权上に構成するのは第3回に示す従来例と同等で、平坦化プロセスは共用も可能である。またこ本実施例では、単結品シリコン基板上にロットでは、単位品を受けるである。 がは、単位品を対したが、単位品をである。またので説明したが、従来例で述べた石英基板上に直接ローSITFTを形成する場合でもさらにまった。 SITFTやTFD等のアクティブマトリクス基板においても同等である。

[発明の効果]

以上説明した後に、本発明の液晶表示装置用 アクティブマトリクス基板によれば、平坦化膜 1 1 のスピンコートという簡単なプロセスによ

り、アルミ配線等による急峻な高い段差をなめらかで平坦な表面とすることができ、ラビングにより表示電極部上においてもムラの無い良好な液晶 配向膜 1 1 2 が形成され、良好な液晶表示を可能とする。また、摩擦力の強いラビングは不必要であり、ラビング時におけるアルミ配線やTFT部へのグメージが少なく欠陥の無い高歩智りな構造となっている。


ト絶縁膜、106.206…ゲート電極、107, 207…配線分離用絶縁膜、108,208…ド レイン配線、109,209…ソースコンタク ト、110,210…表示電極、111…平坦化 膜、112,211…液晶配向膜、212…対向 電質、213…液晶、301…走査驅動固路、 302…信号駆動回路。


関面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例を説明するための液晶表示装置用アクティブマトリクス基板の断面図、第2回は従来例を説明するためのアクティブマトリクス液晶表示装置の断面図、第3回は本発明および供来例を説明するための液晶表示装置用アクティブマトリクス基板の模式的平面図である。


101,201…ガラス基収、102,202 …接着層、103,203…絶縁膜、104, 204…p-Si半準体層、105,205…ゲー 代理人 弁理士 内 原 習

特開平2-211428 (5)





第2 図



第3 図